

Lackreparatur-Set

SW.ZUB.00.001.30000/B
SW.ZUB.00.001.30100/B
SW.ZUB.00.001.30200/S

Anwendung

Das Lackreparatur-Set ist zur Ausbesserung kleinerer Fehlstellen an pulverbeschichteten Teilen entwickelt worden. Zum Befüllen der Pinselflasche (Lackstift) bitte den Verschluss abschrauben und mit Hilfe des beige-fügten Trichters eine Verschlusskappe voll Pulverlack einfüllen. Anschließend bitte gut schütteln und ca. 2 Minuten warten. Wenn die Deckfähigkeit des Lacks noch nicht zufriedenstellend ist, bitte noch mehr Pulverlack nachfüllen. Angerührte Farbe kühl lagern und möglichst innerhalb von 4 Wochen verarbeiten.

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss sauber, rost-, fett- und ölfrei sein. Ein Anschleifen der Oberfläche ist erforderlich.

Verarbeitung

Streichen.

Eigenschaften nach der Trocknung

Der Farbton nach der Trocknung entspricht annähernd dem original Pulverlack-Farbton. Der Glanzgrad unterliegt kleinen Schwankungen. Bei Metallic-Farbtönen muss mit größeren Effektabweichungen gerechnet werden.

Paint Repair Set

SW.ZUB.00.001.30000/B
SW.ZUB.00.001.30100/B
SW.ZUB.00.001.30200/S

Application

The paint repair kit has been developed to repair small defects on powder-coated parts. To refill the bottle brush (paint stick) please unscrew the cap and pour a cap of powder paint through the attached funnel. Then, shake well and wait about 2 minutes. If the opacity of the paint is still not satisfactory, please top up more powder coating. Mixed paint should be refrigerated and at best, used within 4 weeks.

Surface Preparation

The surface must be clean, rust-, grease- and oil-free. A light sanding of the surface is required.

Processing

Brush.

Characteristics After Drying

The color corresponds approximately to the original powder of dried paint color. The gloss level is subject to small fluctuations. Using metallic shades it must be reckoned with effect deviations.